JERSEY LOMELLINA
technology + passion + quality

JULY 2011

SCHEDA TECNICA COMMERCIALE / Commercial Technical Data Sheet

Articolo / *Article*: **CARESSE**

Composizione / *Composition*: **80% POLYAMIDE**
20% ELASTANE

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
941687.O CENTROCOT

Peso al m² / Weight m² (+/- 5%): **90 g/m²** Altezza totale / total width (+/- 3 cm): **150 cm**
Peso al m lineare / Weight linear m. **135 g/m lin.**

Stabilità Dimensionale – Lavaggio 40° C ***Dimensional Stability – Washing 40° C*** BS EN ISO 6330	altezza: **-5% max** *width*	lunghezza: **-5% max** *length*
Allungamento al Dinamometro (+/- 10 %) ***Stretch to Dynamometer*** ZWICK – 1,5 kg	altezza: **170%** *width*	lunghezza: **180%** *length*
Modulo 40% / *Modulus 40%*	altezza: **42–78 g** *width*	lunghezza: **35-65 g** *length*

Resistenza al pilling / *Resistance to pilling* **4**
ICI Pilling Box – ISO 12945-1 20.000 rotations

Resistenza al pilling / *Resistance to pilling* NU Martindale – ISO 12945-2 7.000 rotations	su tessuto: **4/5** *on fabric*	su lana: **2** *on wool*

Simboli di Manutenzione:
Care labelling codes

Note / Notes:
Raccomandiamo di testare ogni bagno di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.
We recommend testing each dyebath before any treatment or application other than cutting and sewing

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve to modify these, as and when necessary.