

SCHEMA TECNICA PROVVISORIA / Provisional Technical Sheet

Articolo / Article:

ECOLORS

Composizione / Composition

**90% POLYAMIDE
10% ELASTANE**



Peso al m² / Weight m² (+/- 10%):
Peso al m lineare / Weight linear m.

**200 g/m²
300 g/m lin**

Altezza totale / total width (+/- 3 cm): **150 cm**

Stabilità Dimensionale – Lavaggio 40° C
Dimensional Stability – Washing 40° C
BS EN ISO 26330

altezza: **-5%**
width

lunghezza: **-5%**
length

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer
ZWICK – 1,5 kg

altezza: **130%**
width

lunghezza: **75%**
length

Modulo 40% / Modulus 40%

altezza: **77–143 g**
width

lunghezza: **133–248 g**
length

Resistenza al pilling / Resistance to pilling
ICI Pilling Box – ISO 12945 1 20.000 rotations

2/3

Resistenza al pilling / Resistance to pilling
NU Martindale – ISO 12945-2 7.000 rotations

su tessuto: **4/5**
on fabric

su lana: **1/2**
on wool

Ultraviolet Protection Factor (U.P.F.)
AS/NZS 4399-1996

50+

Simboli di Manutenzione:

Care labelling codes:



Note / Notes:

Raccomandiamo di testare ogni bagno di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.
We recommend testing each dye bath before any treatment or application other than cutting and sewing

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.

To improve our products, we reserve to modify these, as and when necessary.