

**SCHEMA TECNICA-COMMERCIALE**

Commercial - Technical Data Sheet

ARTICOLO / Article:**CARESSE****Composizione** / Composition:**80% POLYAMIDE**
20% ELASTANE**Maglie** / Courses: 47 / cm**Colonne** / Wales: 25 / cm**Peso** / Weight (+/- 10%): 90 g/m²**Altezza totale** / Total Width (+/- 3 cm): 150 cm**Peso** / Weight (+/- 10%): 135 g/m lin**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**

Dimensional Stability - Washing 40° C

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza / width: max -5%
lunghezza / length: max -5%**Stabilità Dimensionale - Vapore**

Dimensional Stability – Steam

altezza / width: max -4%
lunghezza / length: max -4%**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**

Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

Zwick - load 1,5 kg - strip test

Size of the tested sample: 100mm x 50mm

altezza / width: 180% (min 153% - max 207%)
lunghezza / length: 165% (min 140% - max 190%)**Modulo 40%** / modulus 40%**altezza** / width: 40 - 80 g
lunghezza / length: 45 - 90 g**Resistenza al Pilling** / Resistance to Pilling

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto / on fabric: 4/5**su lana** / on wool: 2/3**Simboli di manutenzione** / Care labelling codes:**Note** / Notes :**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING**Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.**

To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annula e sostituisce la precedente di Giugno 2022

This data sheet replaces the previous one of June 2022