

**SCHEMA TECNICA-COMMERCIALE**

Commercial - Technical Data Sheet

ARTICOLO / Article:**IRELAND****Composizione** / Composition:**79% POLYAMIDE
21% ELASTANE****Maglie** / Courses: 38 / cm**Colonne** / Wales: 26 / cm**Peso** / Weight (+/- 5%): 175 g/m²**Altezza totale** / Total Width (+/- 3 cm): 155 cm**Peso** / Weight (+/- 5%): 271 g/m lin**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**

Dimensional Stability - Washing 40° C

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza / width:	max	-5%
lunghezza / length:	max	-5%

Stabilità Dimensionale - Vapore

Dimensional Stability – Steam

altezza / width:	max	-3%
lunghezza / length:	max	-3%

Allungamento al Dinamometro (+/- 10%)

Stretch to Dynamometer (+/- 10%)

Zwick - load 1,5 kg - strip test

Size of the tested sample: 100mm x 50mm

altezza / width:	120% (min 108% - max 132%)
lunghezza / length:	80% (min 72% - max 88%)

Modulo 40% / modulus 40%

altezza / width:	130 - 200 g
lunghezza / length:	205 - 250 g

Resistenza al Pilling / Resistance to Pilling

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto / on fabric: 4/5**su lana** / on wool: 2/3**Simboli di manutenzione** / Care labelling codes:**Note** / Notes :

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Resistenza al Pilling ISO 12945-2: valore su lana non migliorabile; dovuto alla struttura in rilievo.
Resistance to Pilling ISO 12945-2: value on wool cannot be improved due to the structure.

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annula e sostituisce la precedente di Giugno 2022
This data sheet replaces the previous one of June 2022